

<別紙1>

シリコンオイルの特性（訂正）

※赤文字の部分が今回の訂正箇所を表します。

型番	色	使用温度℃	摘要	区分	用途
KF96	無色透明	-50~+170℃	電気絶縁油、制動油、潤滑油、つや出し用、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用 ※10CS以下の対応温度は、都度ご確認下さい。	ジメチル シリコンオイル	一般用
KF50	無色透明	-60~+150℃	低温または高温における制動油、潤滑油、熱媒体	メチルフェニル シリコンオイル	低温用
KF54	無色透明	-30~+200℃	高温における制動油、潤滑油、熱媒体	メチルフェニル シリコンオイル	高温用
SRX310	無色透明	-30~+160℃	高温油浴用	ジメチル ポリシロキサンオイル	高温用
YF33	茶かっ色透明	-40~+200℃	高温油用、防振用、液圧器用、熱媒体	ジメチル シリコンオイル	高温用